

WBS 814		610	
FLATTING BRILLANTE A SOLVENTE			
INTERNO ESTERNO LEGNO			
ALTA PROTEZIONE PER AMBIENTI AGGRESSIVI ALTA RESA			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Vernice trasparente brillante, per la protezione di superfici in legno esposte anche in condizioni ambientali aggressive come ambienti marini o montani. Protegge il legno dall'aggressione dei raggi ultravioletti e dalle intemperie; grazie all'elevata capacità riempitiva, alla buona elasticità e all'ottima idrorepellenza è indicata per infissi, imbarcazioni da diporto, etc.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Composizione	A base di resine sintetiche e oli vegetali	
	Peso specifico	0,92 - 0,94 kg/L a 20° C	
	Viscosità	Tazza DIN 4 a 20° C = 65 – 70 s .	
	Resa pratica	12-14 m ² /L per mano di prodotto	
	Aspetto del film	Brillante	
GAMMA COLORI	Neutro – Sistema tintometrico .		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	Pronto all'uso. Se necessario max. 2 %	Diluente sintetico
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN LEGNO Il supporto deve essere asciutto e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, polvere, resina. In caso di legni resinosi, si consiglia un pre-trattamento con diluente alla nitro. Le vecchie pitture (smalti e vernici), devono essere completamente eliminate. Su legno già trattato con prodotti impregnanti è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie. Applicare se necessario 1 mani di WIS 815 Impregnante. Applicare 2 mani di WBS 814 Flatting. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani.		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R.	Asciutto in 4 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.	
AVVERTENZE	Agitare bene prima e durante l'uso. Applicare in ambienti ben areati. Le tinte sono influenzate dal legno sottostante e dalle modalità applicative: si consiglia una prova preventiva. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev.00 – lug. 2015

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA

Boero Bartolomeo SpA

I – 16121 GENOVA – Tel.+39 01055001 Fax +39 0105500305