

# SCHEDA TECNICA



<b>WIA 812</b>		<b>620</b>	
<b>IMPREGNANTE FINITURA CERATA AD ACQUA</b>			
INTERNO   ESTERNO   LEGNO			
ALTA ELASTICITA'   NON SFOGLIA   IDROPELENTE			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Finitura impregnante ad effetto cera, indicato per la decorazione e la protezione di manufatti in legno nuovo o sverniciato, quali serramenti, perlinati, mobili, oggetti di bricolage, anche esposti in ambiente marino e montano. Cere e pigmenti speciali, proteggono il supporto rendendolo idrorepellente e resistente ai raggi ultravioletti, ma conservando la naturale traspirabilità. Inodore, evidenzia le venature, non spacca e non sfoglia nel tempo, assicurando facili manutenzioni successive e impreziosendo anche legni poco pregiati.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<b>Composizione</b>	A base di speciali resine acriliche in dispersione e cere idrorepellenti	
	<b>Peso specifico</b>	1,02 - 1,05 kg/L a 20° C	
	<b>Viscosità</b>	Tazza DIN 4 a 20° C = 20 – 25 s .	
	<b>Resa pratica</b>	11-12 m <sup>2</sup> /L per mano di prodotto	
	<b>Aspetto del film</b>	Satinato / cerato	
<b>GAMMA COLORI</b>	Neutro – Tinte pronte - Sistema tintometrico .		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	Pronto all'uso. Se usato come impregnante o su legni poco assorbenti 10 -15	Acqua potabile
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN LEGNO</b> Il supporto deve essere asciutto e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, polvere, resina. In caso di legni resinosi, si consiglia un pre-trattamento con diluente alla nitro. Le vecchie pitture ( smalti e vernici), devono essere completamente eliminate. Su legno già trattato con prodotti impregnanti è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie. Applicare 2-3 mani di WIA 812 Impregnante Finitura cerata ; si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani.		
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R.	Asciutto in 1-2 ore. Sovrapplicabile dopo 8 ore.	
<b>AVVERTENZE</b>	Agitare bene prima e durante l'uso. Il legno esposto all'esterno non deve essere trattato solo con Impregnante neutro, ma sempre associato al colorato. Le tinte sono influenzate dal legno sottostante e dalle modalità applicative: si consiglia una prova preventiva. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev.00 – lug. 2015

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA*

**Boero Bartolomeo SpA**

I – 16121 GENOVA – Tel.+39 01055001 Fax +39 0105500305